

## Kokanee 263



A Kokanee gránit **fagyálló**, és **lángolt** felületének köszönhetően **csúszásbiztos**, ezért **kültéri burkolatnak** kiválóan alkalmas. Más felületekkel kombinálva **beltérben** is érdekes hatást érhetünk el.

## Kokanee 263 - Műszaki paraméterek

### Anyagszerkezet

Mélyégi magmás kőzet, kristályos szerkezetű.

### Méreték (cm)

*soros lapok (szélesség):*

*padlólap méretek: 30\*60, 40\*60*

*csempe méretek:*

*ablakpárkányok: hosszúság: 120-240 cm, szélesség: 15-100 cm, vastagság: 3 cm*

*lépcső- és homloklapok: hosszúság: 120-240 cm, szélesség: 15-100 cm, vastagság: 3 cm*

*tömlépcső: hosszúság: 80-120 cm, szélesség: 35 cm, vastagság: 15 cm*

*lapvastagság: 2-3 cm*

### Megengedett eltérés

DIN 18332 szerint (vastagságra és geometriai méretekre)

### Súly (kg/m<sup>2</sup>/cm)

26-27 kg/m<sup>2</sup>/cm

### Tiszta sűrűség (kg/m<sup>3</sup>)

2.600-2.700 kg/m<sup>3</sup>

### Külső tulajdonságok

*Felületek:*

lángolt\*

*Formák:*

téglalap alakú

*Színek:*

Kokanee: szürke-fehér

### Teherbírás

Az alap szerkezetétől függően különbözőképpen terhelhető.

### Nyomószilárdság (N/mm<sup>2</sup>)

120 N/mm<sup>2</sup>

### Hajlítószilárdság (N/mm<sup>2</sup>)

12 N/mm<sup>2</sup>

### Kopás (cm<sup>2</sup>)

1,3 mm

### Csúszásgátlás

R12

### Éghetőség (DIN 4102):

Nem éghető

### **Nedvességgel szembeni viselkedés**

Nedvesség hatására a lapok sötétednek, a kiszáradással a lap kivilágosodik. Vízfelvétele: < 0,5%

### **Biológiai hatásokkal szembeni viselkedés**

#### **Mérgező hatás**

Nincs.

#### **Hővel szembeni viselkedés**

Padlófűtéshez alkalmas, jó hővezetőképessége van.

#### **Tartósság**

Megfelelő lerakás és ápolás mellett évtizedekig tartós marad.

#### **Javítás és pótlás**

A lapok cserélhetők.

#### **Kültéri alkalmazás**

Fagyálló (DIN 52104-B szerint)

## **Kokanee 263 - Ápolás**

### **Ápolás leírása**

Az első hetekben csak meleg vízzel kell tisztítani, hogy a habarcságy biztosan kiszáradjon, aztán minden 2-4 hétben nemeskőszappannal és meleg vízzel. **Sav- ill. lúgtartalmú tisztítószereket ne alkalmazzunk**, mert ezek a felületet megmarják és a követ porózussá teszik. A nemeskőszappan olajat tartalmaz, ami a kőbe behatol, a követ védi és fényt ad neki. Túl sok nemeskőszappan alkalmazásánál a felület foltos lehet, amit azonban sima vízzel le lehet mosni. A követ **kül- és beltérben is** érdemes **impregnáló anyaggal** bekenni, ami páraáteresztő, ellenben víztaszító, védelmet biztosít a kávé, vörösbor, illóolajok stb. kiömlése esetén, valamint általa a kő ellenállóbb lesz a külső hatásokkal szemben (koszolódás).

## **Kokanee 263 - Burkolás**

### **A burkolás általános leírása**

Kizárólag szakemberek által javasolt természetes kövekkel burkoltatni.

#### **Burkolási folyamat**

Vastag ágyazóhabarcsba való fektetés esetén traszcementtel és mosott homokkal 1:4 arányban burkoljunk. Vékony vagy közepes ágyazóhabarcsba való fektetéshez natúrköhöz alkalmas, flexibilis ragasztóhabarcsot használjuk. Csak akkora felületet fugázzunk ki, amely a fugaanyag megkötése előtt lemosható. Ellenkező esetben a fugaanyag beszívódik, beleég a kőbe, a burkolat felületét elszínezi, a keletkezett szennyeződés nem távolítható el.

#### **Burkolási időpont**

Az alap, a felhasznált anyag és a munkaterület hőmérsékletének nem szabad +5°C alatt lennie. Fugázni csak a habarcs kiszáradása után szabad (időjárástól és a habarcságy vastagságától függően 1-4 hét után.)

#### **Fugaszélesség**

2-3 mm

#### **Az építési terület különleges védőintézkedései**

Tiszta, száraz, szilárd alap, a burkolatot a ragasztóréteg felől érkező nedvességtől ajánlott szigetelni. Az esztrichnek 28 napig kell kiszáradnia ezután a maradék nedvességet meg kell mérni. Dilatációs (tágulási) hézagokat ajánlott elhelyezni az esztrichben.

## Kokanee 263 - Színek



**Kokanee: szürke-fehér**

## Kokanee 263 - Felületek

**lángolt\***

## Mediterrán Építőház Kft.

### Bemutatóterem



Cím: 2040 Budaörs, Károly király u. 16.

Telefon: 23-500-770, 20/589-5912

Fax: 23-500-771

E-mail: [info@mediterranepitohaz.hu](mailto:info@mediterranepitohaz.hu)

Nyitva tartás:

hétfő, péntek: 8.30-18.00

kedd, szerda, csütörtök: 8.30-17.00

szombat: 9.30-13.30



### Raktár/árukiadás



Cím: 2030 Érd, Szajkó u. 42.

E-mail: [info@mediterranepitohaz.hu](mailto:info@mediterranepitohaz.hu)

Adószám: 13509279-2-13

Cégjegyzékszám: 13-09-152186

Nyitva tartás:

hétfő-péntek: 7.00-16.00

szombat: zárva

