

Melon 265



A Melon gránit **fagyálló**, és **stokkolt** felületének köszönhetően **csúszásbiztos**, ezért **kültéri burkolatnak** kiválóan alkalmas. Más felületekkel kombinálva **beltérben** is érdekes hatást érhetünk el.

Melon 265 - Műszaki paraméterek

Anyagszerkezet

Mélyégi magmás kőzet, kristályos szerkezetű.

Méretek (cm)

soros lapok (szélesség):

*padlólap méretek: 30*60, 40*60*

csempe méretek:

ablakpárkányok: hosszúság: 120-240 cm, szélesség: 15-100 cm, vastagság: 3 cm

lépcső- és homloklapok: hosszúság: 120-240 cm, szélesség: 15-100 cm, vastagság: 3 cm

tömlépcső: hosszúság: 80-150 cm, szélesség: 35 cm, vastagság: 15 cm

lapvastagság: 2-3 cm

Megengedett eltérés

DIN 18332 szerint (vastagságra és geometriai méretekre)

Súly (kg/m²/cm)

25-26 kg/m²/cm

Tiszta sűrűség (kg/m³)

2.500-2.600 kg/m³

Külső tulajdonságok

Felületek:

stokkolt*

Formák:

téglalap alakú

Színek:

Melon: sárgás

Teherbírás

Az alap szerkezetétől függően különbözőképpen terhelhető.

Nyomószilárdság (N/mm²)

120 N/mm²

Hajlítószilárdság (N/mm²)

7 N/mm²

Kopás (cm²)

1,3 mm

Csúszásgátlás

R12

Éghetőség (DIN 4102):

Nem éghető

Nedvességgel szembeni viselkedés

Nedvesség hatására a lapok sötétednek, a kiszáradással a lap kivilágosodik. Vízfelvétele: < 0,5%

Biológiai hatásokkal szembeni viselkedés

Mérgező hatás

Nincs.

Hővel szembeni viselkedés

Padlófűtéshez alkalmas, jó hővezetőképessége van.

Tartósság

Megfelelő lerakás és ápolás mellett évtizedekig tartós marad.

Javítás és pótlás

A lapok cserélhetők.

Kültéri alkalmazás

Fagyálló (DIN 52104-B szerint)

Melon 265 - Ápolás

Ápolás leírása

Az első hetekben csak meleg vízzel kell tisztítani, hogy a habarcságy biztosan kiszáradjon, aztán minden 2-4 hétben nemeskőszappannal és meleg vízzel. **Sav- ill. lúgtartalmú tisztítószereket ne alkalmazzunk**, mert ezek a felületet megmarják és a követ porózussá teszik. A nemeskőszappan olajat tartalmaz, ami a kőbe behatol, a követ védi és fényt ad neki. Túl sok nemeskőszappan alkalmazásánál a felület foltos lehet, amit azonban sima vízzel le lehet mosni. A követ **kül- és beltérben is** érdemes **impregnáló anyaggal** bekenni, ami páraáteresztő, ellenben víztaszító, védelmet biztosít a kávé, vörösbor, illóolajok stb. kiömlése esetén, valamint általa a kő ellenállóbb lesz a külső hatásokkal szemben (koszolódás).

Melon 265 - Burkolás

A burkolás általános leírása

Kizárólag szakemberek által javasolt természetes kövekkel burkoltatni.

Burkolási folyamat

Vastag ágyazóhabarcsba való fektetés esetén traszementtel és mosott homokkal 1:4 arányban burkoljunk. Vékony vagy közepes ágyazóhabarcsba való fektetéshez natúrköhöz alkalmas, flexibilis ragasztóhabarcsot használjuk. Csak akkora felületet fugázzunk ki, amely a fugaanyag megkötése előtt lemosható. Ellenkező esetben a fugaanyag beszívódik, beleég a kőbe, a burkolat felületét elszínezi, a keletkezett szennyeződés nem távolítható el.

Burkolási időpont

Az alap, a felhasznált anyag és a munkaterület hőmérsékletének nem szabad +5°C alatt lennie. Fugázni csak a habarcs kiszáradása után szabad (időjárástól és a habarcságy vastagságától függően 1-4 hét után.)

Fugaszélesség

2-3 mm

Az építési terület különleges védőintézkedései

Tiszta, száraz, szilárd alap, a burkolatot a ragasztóréteg felől érkező nedvességtől ajánlott szigetelni. Az esztrichnek 28 napig kell kiszáradnia ezután a maradék nedvességet meg kell mérni. Dilatációs (tágulási) hézagokat ajánlott elhelyezni az esztrichben.

Melon 265 - Színek



Melon: sárgás

Melon 265 - Felületek

stokkolt*

Mediterrán Építőház Kft.

Bemutatóterem



Cím: 2040 Budaörs, Károly király u. 16.

Telefon: 23-500-770, 20/589-5912

Fax: 23-500-771

E-mail: info@mediterranepitohaz.hu

Nyitva tartás:

hétfő, péntek: 8.30-18.00

kedd, szerda, csütörtök: 8.30-17.00

szombat: 9.30-13.30



Raktár/árukiadás



Cím: 2030 Érd, Szajkó u. 42.

E-mail: info@mediterranepitohaz.hu

Adószám: 13509279-2-13

Cégjegyzékszám: 13-09-152186

Nyitva tartás:

hétfő-péntek: 7.00-16.00

szombat: zárva

