

Római Travertin - Műszaki paraméterek

Anyagszerkezet

Méreték (cm)

soros lapok (szélesség): 20, 30, 40

padlólap méretek: 30*30, 30*60, 60*60

csempe méretek: 30*30, 30*60, 60*60

ablakpárkányok: hosszúság: 240 cm-ig, szélesség: 15-35 cm, vastagság: 3 cm

lépcső- és homloklapok:

lépcsőlap: 30 vagy 35 cm széles, 3 cm vastag (egyedi méret is megoldható)

homloklap: 15 vagy 16 cm magas, 2 cm vastag (egyedi méret is megoldható)

lapvastagság: 2, 3 cm

Megengedett eltérés

DIN 18332 szerint (vastagságra és geometriai méretekre)

Súly (kg/m²/cm)

Tiszta sűrűség (kg/m³)

Külső tulajdonságok

Felületek:

csiszolt*, korongvágott*, polírozott*, tömítetlen*, tömített*

Formák:

négyszet alakú, téglalap alakú

Színek:

Travertino Noce csíkos: sötétbarna, Travertino Noce: sötétbarna, Travertino Oniciato: beige

Teherbírás

Az alap szerkezetétől függően különbözőképpen terhelhető.

Nyomószilárdság (N/mm²)

Hajlítószilárdság (N/mm²)

Kopás (cm²)

Csúszásgátlás

Éghetőség (DIN 4102):

Nem éghető

Nedvességgel szembeni viselkedés

Nedvesség hatására a lapok sötétednek, a kiszáradással a lap kivilágosodik.

Biológiai hatásokkal szembeni viselkedés

Nem sav- és sóálló. Megfelelő impregnálás és/vagy ápolás mellett évtizedekig tartós belső térben padló- és falburkolatként, illetve kültérben a homlokzaton.

Mérgező hatás

Nincs.

Hővel szembeni viselkedés

Padlófűtéshez alkalmas, jó hővezetőképessége van.

Tartósság

Megfelelő lerakás és ápolás mellett évtizedekig tartós marad.

Javítás és pótlás

A lapok cserélhetők, illetve felcsiszolhatók.

Kültéri alkalmazás

Fagyálló.

Római Travertin - Ápolás

Ápolás leírása

Az első hetekben csak meleg vízzel kell tisztítani, hogy a habarcságy biztosan kiszáradjon, aztán minden 2-4 hétben nemeskőszappannal és meleg vízzel. **Sav- ill. lúgtartalmú tisztítószereket ne alkalmazzunk**, mert ezek a felületet megmarják és a követ porózussá teszik. A nemeskőszappan olajat tartalmaz, ami a kőbe behatol, a követ védi és fényt ad neki. Túl sok nemeskőszappan alkalmazásánál a felület foltos lehet, amit azonban sima vízzel le lehet mosni. Fürdőszobában és konyhában a követ **impregnáló anyaggal** kell bekenni, ami páraáteresztő, ellenben víztaszító, védelmet biztosít a kávé, vörösbor, illóolajok stb. kiömlése esetén.

Római Travertin - Burkolás

A burkolás általános leírása

Kizárólag szakemberek által javasolt a Római Travertin mészkővel burkoltatni.

Burkolási folyamat

Vastag ágyazóhabarcsba való fektetés esetén traszccementtel és mosott homokkal 1:4 arányban burkoljunk. Vékony vagy közepes ágyazóhabarcsba való fektetéshez natúrköhöz alkalmas, flexibilis, fehér színű ragasztóhabarcsot használjuk. Csak akkora felületet fugázzunk ki, amely a fugaanyag megkötése előtt lemosható. Ellenkező esetben a fugaanyag beszívódik, beleég a kőbe, a burkolat felületét elszínezi, a keletkezett szennyeződés nem távolítható el.

Burkolási időpont

Az alap, a felhasznált anyag és a munkaterület hőmérsékletének nem szabad +5°C alatt lennie. Fugázni csak a habarcs kiszáradása után szabad (időjárástól és a habarcságy vastagságától függően 1-4 hét után.)

Fugaszélesség

2-3 mm


Az építési terület különleges védőintézkedései

Tiszta, száraz, szilárd alap, a burkolatot a ragasztóréteg felől érkező nedvességtől ajánlott szigetelni. Az esztrichnek 28 napig kell kiszáradnia ezután a maradék nedvességet meg kell mérni. Dilatációs (tágulási) hézagokat ajánlott elhelyezni az esztrichben.

Római Travertin - Színek



Travertino Noce csikos: sötétbarna



Travertino Noce: sötétbarna



Travertino Oniciato: beige

Római Travertin - Felületek

csiszolt*

korongvágott*

polírozott*

tömítetlen*

tömített*

Mediterrán Építőház Kft.

Bemutatóterem



Cím: 2040 Budaörs, Károly király u. 16.

Telefon: 23-500-770, 20/589-5912

Fax: 23-500-771

E-mail: info@mediterranepitohaz.hu

Nyitva tartás:

hétfő, péntek: 8.30-18.00

kedd, szerda, csütörtök: 8.30-17.00

szombat: 9.30-13.30



Raktár/árukiadás



Cím: 2030 Érd, Szajkó u. 42.

E-mail: info@mediterranepitohaz.hu

Adószám: 13509279-2-13

Cégjegyzékszám: 13-09-152186

Nyitva tartás:

hétfő-péntek: 7.00-16.00

szombat: zárva

